

Amtico First

Especificaciones técnicas

FIR-TS-20210430-05-ES

Nombre	Norma	Símbolo	Resultado
CE / DOP	EN 14041		CPR/AI/004
Clasificación al uso	EN ISO 10874		23, 31
Norma de fabricación	EN ISO 10582		Cumple con la normativa
Espesor total	EN ISO 24346		2,0 mm
Espesor de la capa de uso	EN ISO 24340		0,3 mm
Peso	EN ISO 23997		3675 g/m ²
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999		≤ 0,25%
Curling	EN ISO 23999		≤ 2 mm
Punzonamiento	EN ISO 24343-1		≤ 0,1 mm
Resistencia abrasion	EN ISO 10582		Type 1
Resistencia a la luz	EN ISO 105-B02		≥ 6
Resistencia a los productos químicos	EN ISO 26987		Excelente
Prueba de la silla de ruedas (Tipo W)	EN ISO 4918		Cumple con la normativa
Reacción al fuego- Euroclase	EN 13501-1		B _{fl} -s1
Aislamiento acústico de impacto	EN ISO 717-2		3dB
Resistencia térmica	EN ISO 12664		0,010 m ² K/W (Suelo con calefacción compatible)
Emisiones al aire	IAC Gold		Cert No. IACG-352-02-05-2020
Emisiones al aire	M1		Certificada. Publicado en https://cer.rts.fi/en/m1
Entorno	BRE Green Guide		Comparable a los elementos de guía verde genéricos 821570039 et 821570066, noté A+/A
Emisiones al aire, etiquetado Français		Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).	A+
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893		R10* Clase DS
Acabado de la superficie			Uretano
Ftalato Free		Los productos Amtico First están fabricados con plastificantes libres de ftalatos y de base biológica.	Si

* Para mayor seguridad de los pisos con resistencia al deslizamiento a largo plazo, consulte el rango Amtico Assura o Spacia 36+.