

Amtico Signature

Especificaciones Técnicas

SIG-TS-20230302-06-ES

Nombre	Norma	Símbolo	Resultado
CE / DOP	EN 14041		CPR/AI/001
Clasificación al uso	EN ISO 10874		23, 34, 43
Norma de fabricación	EN ISO 10582		Cumple con la normativa
Espesor total	EN ISO 24346		2,5 mm
Espesor de la capa de uso	EN ISO 24340		1,0 mm
Peso	EN ISO 23997		3150 g/m ²
Resistencia abrasion	EN ISO 10582		Typo 1
Punzonamiento	EN ISO 24343-1		≤ 0,1 mm
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999		≤ 0,25%
Curling	EN ISO 23999		≤ 2 mm
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893		R10* Clase DS
Resistencia a los productos químicos	EN ISO 26987		Excelente
Resistencia a la luz	EN ISO 105-B02		≥ 6
Reacción al fuego - Euroclase	EN 13501-1		B _{fl} -s1
Prueba de la silla de ruedas (TipoW)	EN ISO 4918		Cumple con la normativa
Absorción acústica Lw	EN ISO 717-2		6 dB
Resistencia térmica	EN 12667		0,0163 m ² K/W (compatible con calefacción de suelo radiante)
Carga electrostática	EN 1815		≤ 2 kV
Emisiones	IAC Gold		Cert No. IACG-352-01-12-2022B
Emisiones	Etiquetage Français	Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).	A+
Emisiones	M1		Certificada. Publicado en https://cer.rts.fi/en/m1
UPEC	U ₄ P ₃ E ₁ C ₂ Bois ou à base de bois U ₄ P ₃ E ₂ C ₂ Chape ciment ou béton	UPEC 4 3 1 2 UPEC 4 3 2 2 Revêtements de sol résilients 326-0011 http://evaluation.cstb.fr	UPEC Certificate 326-0011
Libre de orto-ftalato			SI - Los productos Amtico Signature se fabrican usando tanto libre de orto-ftalato como de base biológica plastificantes
Acabado de la superficie			Recubrimiento de uretano Quantum Guard Elite
Actividad antimicrobiana (antibacteriano)	ISO 22196:2011	Amtico Signature se fabrica incorporando un aditivo antimicrobiano de Addmaster® - Probado contra MRSA y E.Coli	≥ 99,9 % de reducción después de 24 horas (en comparación con un control no tratado)
Actividad antimicrobiana (antiviral)	ISO 21702:2019	Amtico Signature se fabrica incorporando un aditivo antimicrobiano de Addmaster® - Probado contra el SARS-CoV-2 (el virus que causa el Covid-19)	≥ 85,5% de reducción después de 24 horas (en comparación con un control no tratado) ≥ 99,9 % de reducción después de 24 horas (contra la inoculación inicial)
Si hecho con la opción Bio Atribuido	ISCC Plus		ISCC-PLUS-Cert-DE100-12801122

*Para pavimentos de seguridad con retención a largo plazo de la resistencia al deslizamiento, consulte Amtico Signature 36+ y Amtico Spacia 36+.

Amtico International SAS
36 Avenue Hoche
75008 Paris, France

+44 (0) 121 745 0895
info@amtico.es
amtico.es

amtico
flooring